



PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT d.o.o.
FIRM FOR PRODUCTION, TRADING, EXPORT-IMPORT AND SERVICES Ltd.

CROATIA / HRVATSKA 40000 ČAKOVEC PRIBISLAVEC V.NAZORA 3
PHONE 385 40 360 700 • 360 629 • FAX 385 40 360 703 • pinky-@pinky-s.com



TEHNIČKA LISTA

BOJA ZA BETONSKI CRIJEP

- Visokopokrivni, zaštitno-dekorativni premaz za betonski crijep
- Odlično prionljiv. Onemogućuje razvoj organskog rastlinja.

OPIS PROIZVODA:

Područje primjene

Vodoodbojni, zaštitno-dekorativni premaz za betonski crijep.

Vezivno sredstvo:

Disperzija akrilnih smola.

Svojstva boje :

- Visoka otpornost na atmosferilije, UV zračenje, kiseline i lužine
- Onemogućuje razvoj organskog rastlinja
- Visoka vodoodbojnost
- Visoka prionljivost na beton
- Nizak sadržaj otapala

Nijanse boja:

U svojoj ponudi kao standardne boje nudimo: narančastu, crvenu, smeđu, bordo (vinsko crvenu) i antracit.

Ukoliko je potrebno, moguće je dobiti i nijanse poput žute, zelene i plave.

Skladištenje:

Čuvati na suhom mjestu, obavezno zaštićenom od smrzavanja. Rok trajanja: 1 godina od datuma proizvodnje.

Po prekidu rada, ambalažu treba dobro zatvoriti, a korišteni pribor odmah oprati sa vodom.

Pakiranje:

Boja je pakirana u kante od 25kg.

TEHNIČKA SVOJSTVA:

Gustoća: cca 1,3g/cm³, ovisno o nijansi.

Sadržaj suhe tvari: cca 55% ukupne težine

Potrošnja boje: cca 160-200g/m² po nanosu, ovisno o upojnosti betona.

Debljina suhog filma:

Svaki 100ml/m² = cca 45µm suhog filma.

Svaki 100g/m² = cca 35µm suhog filma.

Vrijeme sušenja:

Do otpornosti na kišu: cca 2 sata
Do mogućnosti nanosa drugog sloja premaza: cca 2 sata

Do potpunog prosušivanja: 48h
*pri temperaturi od 20°C i relativnoj Vlažnosti od 60%.

Pri nižoj temperaturi i povećanoj vlažnosti, vrijeme sušenja bit će dulje.

Tehnička informacija:

Ova tehnička informacija sastavljena je na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. S obzirom na mogućnost postojanja različitih podloga, kao i različitih uvjeta pri proizvodnji, sadržaj naših tehničkih informacija nas ne obvezuje. Tehnički podaci ne oslobađaju kupca da na vlastitu odgovornost, ispita prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu.

NAČIN APLIKACIJE:

Prije upotrebe, boju je neophodno dobro promiješati.

Boja se na betonski crijep nanosi u dva nanosa. Prvi nanos mora se nanjeti odmah po izlasku crijepa iz ekstrudora, na svježi beton. Drugi nanos potrebno je nanjeti nakon skidanja crijepa sa kalupa.

Kao način same aplikacije, boja se isključivo nanosi sa airless i airmix sistemima.

Najniža temperatura nanošenja:

(temperatura okolnog zraka, materijala i podloge):
NE nanositi pri temperaturi manjoj od 5°C.

Ovim podacima, nemogu se obuhvatiti bas svi mogući slučajevi pri aplikaciji, te se zbog istih preporuča savjetovanje s našim stručnim osobljem.